

Technisches Merkblatt

EVT Montagekleber

Produktbeschreibung:

EVT Montagekleber ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier Acrylkleber mit hoher Anfangsklebkraft, der durch Austrocknen härtet und überstreichbar ist. Er ist silikonfrei, alterungs- und witterungsbeständig.

Farbe:

hellbeige

Anwendungsgebiet:

EVT Montagekleber ist z.B. zum Verkleben von Isolierplatten, Dämmplatten, Zier- und Sockelleisten geeignet. Er funktioniert auf Untergründen wie Holz, Holzfasernplatten, Styropor, PVC, PU-Schaum, Gipskarton, verschiedenen Putzen, Beton, Mauerwerk, Mineralfaserplatten z.B. als Fixier- und Montagehilfe beim Anbringen von Zier- und Sockelleisten, Verkleben von Isolierplatten, Dämmplatten. EVT Montagekleber darf nur einseitig auf glatten Untergründen verwendet werden, d.h. eine zu verklebende Komponente sollte saugfähig sein. Er darf nicht auf metallischen Untergründen verwendet werden.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss dauertrocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Vor der Anwendung gegebenenfalls Zementschlämme, Schalöl, alten Klebstoff, Trennschichten sowie Farbreste vollständig entfernen.

Stark saugende Untergründe wie z.B. rohes Holz oder Beton sollten vor der Anwendung mit einem geeigneten Grundierungsmittel vorbehandelt werden.

Mit EVT-Handdruck-, Druckluft- oder Akkupistole geradlinig oder wellenförmig auf den Untergrund oder das zu verklebende Teil aufspritzen. Anschließend das Teil fest verpressen. Positionskorrekturen sind kurze Zeit möglich.

Technische Werte:

Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Dichte	(DIN 53217-T2)	1,34 g/ml
Hautbildungszeit	(Normalklima 23/50)	3 min.
Durchhärtung	(Normalklima 23/50)	1,5 mm / Tag
Endfestigkeit		nach ca. 72 h
Temperaturbeständigkeit		-25°C bis +80°C

Reinigung:

Frischer EVT Montagekleber kann mit Wasser entfernt werden. Durchreagiertes Material läßt sich nur noch mechanisch entfernen.

Lieferform:

Kartusche 310 ml (20 Stück / Karton)
Folienbeutel 600 ml (20 Stück / Karton)

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 24 Monate lagerfähig

Sicherheitshinweise:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Besonderer Hinweis:

Diese Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis. Sie entbindet nicht vor der Prüfung auf die Eignung des geplanten Verfahrens und Zwecks. Frühere Ausgaben verlieren Ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

02.07.07