

Technisches Merkblatt



EVT Grundfestiger S

Produktbeschreibung:

EVT Grundfestiger S ist eine gebrauchsfertige, wässrige Kunstharzdispersion auf Basis modifizierter Acrylharze zum Vorbereiten von saugenden Untergründen unter Fliesen, Tapeten, und anderen Beläge. Durch den EVT Grundfestiger S wird die Haftung verbessert und die Tragfähigkeit erhöht. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt und die Saugfähigkeit wird vermindert. Die Grundierung ist lösemittelfrei, nahezu geruchlos und härtet wasserfest aus. Der Einsatz ist gefahrlos und ohne besondere Schutzmaßnahmen auch in fensterlosen Räumen anzuwenden.

Eigenschaften:

- für **saugende** Untergründe
- innen und außen
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- hervorragende Haftung

Farben:

Hellgrün

Anwendungsgebiete:

Zur Vorbehandlung von Gipsputzen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Gipsbauplatten sowie Untergründen aus Porenbeton, Beton, Holzspannplatten, Kalk- und Zementputz, Calciumsulfat- und Zementestrich vor dem Ansetzen bzw. Verlegen von Fliesen, vor der Abdichtung mit EVT Flüssigfolie oder dem Anbringen von Tapeten und anderen Wandbelägen. Für Innen und Außenbereich geeignet.

Vorbereitung der Haftflächen:

Der Untergrund muss entsprechend der DIN 18365 bzw. 18366 vorbereitet werden. Alle Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Sand, Staub und alte Anstriche sind mechanisch zu entfernen. Die Richtlinien der Gipswerkstoffhersteller hinsichtlich Feuchtigkeit und Mindestschichtdicke von Putzen sind zu beachten.

EVT Dichtstoffe GmbH
Kornwestheimer Straße 230
70825 Korntal-Münchingen
www.evt-dichtstoffe.com
info@evt-dichtstoffe.com

Tel.: 07150 / 97406-0
Fax: 07150 / 97406-96

Handelsregister: HRB 19512
Gerichtsstand: Stuttgart

Geschäftsführer:
Dr. Alfred Moser
Michael Sonnemann
UST ID-Nr. DE 197 024 173
St.Nr. 70070/02662

Bankverbindungen:
Volksbank Leonberg-Strohgäu BLZ: 6039 0300 Kto: 0120 6760 01
IBAN: DE70 6039 0300 0120 6760 01 BIC: GENODES1LEO
KSK Esslingen BLZ: 6115 0020 Kto: 0008 3838 22
IBAN: DE39 6115 0020 0008 3838 22 BIC: ESSLDE66XXX

Verarbeitung:

EVT Grundfestiger S vor Gebrauch vor dem Verarbeiten schütteln und mit Streichbürste oder Pinsel unverdünnt glatt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Gegenstände mit empfindlichen Oberflächen oder vorhandenen Nutzböden sind ggf. abzudecken. Nach dem Trocknen kann eine Abdichtung mit EVT Flüssig Dichtfolie vorgenommen werden.

Reinigung:

Frischer EVT Grundfestiger S kann mittels Wasser entfernt werden. Durchreagiertes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

Lieferform:

Kanister 10 kg
Fass 150 kg

Technische Daten

Basis	Modifiziertes Acrylharz
Konsistenz	dünnpflüssig
Penetration (DIN 51579 / 5 sek.)	-
Spezifisches Gewicht (DIN 52451)	Ca. 1,0 g/ml
Verarbeitungstemperatur (Dichtstoff und Untergrund)	Nicht unter + 3°C
Temperaturbeständigkeit	-
Auftrag	Streichbürste / Pinsel
Verbrauch	80 - 150 g/m ² (je nach Untergrundbeschaffenheit)
Trocknungszeit (20°C / 60% rel.LF)	ca. 2 Stunden (je Untergrund und raumklimatischen Bedingungen)
Gefahrstoffverordnung	-nicht kennzeichnungspflichtig
Reinigung der Arbeitsgeräte	Im frischen Zustand mit Wasser
Lagerbeständigkeit (geschlossenes Originalgebinde)	mind. 12 Monate (Kühl und trocken / vor Frost schützen!) Anbruchgebinde stets dicht verschlossen halten.

Wichtige Hinweise

Die Funktionsfähigkeit des Dichtstoffes kann nur bei einwandfreier Verarbeitung unter Beachtung der einschlägigen Regelwerke (Ausführungshinweise) gewährleistet werden.

Bei Fragen für die Anwendungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder sprechen Sie unseren Vertriebsinnendienst an 07150/97406-0.

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Mängelhaftung

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Sie stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht von einer sorgfältigen Eingangsprüfung im Einzelfall. Die in diesem Merkblatt gemachten Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit den Produkten, entbinden den Anwender jedoch wegen der Vielzahl der von uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei der Verarbeitung und während der Lebensdauer der Fuge oder Verklebung nicht von eigenen Prüfungen und Vorversuchen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung.

Durch jede Neuausgabe dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.