

EVT TILE FLEX C2 TE

PROFI Fliesenkleber

Zementärer Fliesenkleber - C2 TE – Innen und Außen



C2 TE

Geprüft nach

DIN EN 12004

EVT® Dichtstoffe GmbH

Kornwestheimer Str. 230
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

Kontakt

☎ +49 7150 97406-0
☎ +49 7150 97406-96
✉ info@evt-dichtstoffe.com
www.evt-dichtstoffe.com

Technisches Datenblatt

Produkt: EVT TILE FLEX C2 TE
Datenstand: Februar 2022
Copyright: © EVT® Dichtstoffe GmbH
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anwendungsgebiete

- ▼ Verlegen von Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, keramische Formteile und gleichwertige Baustoffe an Wand und Boden
- ▼ Verlegen von Fliesen auf Beton (mind. 3 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 3 Monate alt), Leichtbeton (mind. 6 Monate alt), Zement- und Kalkzementputze, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk), trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton und Gipsfaserplatten, Zement-, Calciumsulfat- und Trockenestriche, beheizte Wand und Fußbodenkonstruktionen

Eigenschaften

- ▼ Flexibel
- ▼ Lange klebeoffene Zeit
- ▼ Für Wand und Boden
- ▼ Innen- und Außenbereich

Prüfungen & Normen

GISCODE ZP 1 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Technische Daten

Wasserbedarf	7,5 bis 8,0 Liter je 25 kg Trockenmörtel
Begehrbar / Verfugbar	Nach ca. 24 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels; Lastenverteilungsmaßnahmen am Boden vorsehen.
Belastbar	Nach ca. 3 Tagen, Wand- und Fußbodenheizung sowie Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 21 Tagen, gewerbliche Objekte und Unterwasserbereich nach ca. 28 Tagen.
Reifezeit	3 - 5 Minuten

Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Verarbeitungszeit	Ca. 24 Stunden je nach Konsistenz; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.
Wand- und Fußbodenheizung	Geeignet
Werkzeuge	Zahnkelle mit passender Zahnung bis 12 mm, Rührquirl
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Lagerbeständigkeit (trocken im geschlossenes Originalgebinde)	12 Monate

Die Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Vorbereitung der Haftfläche

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Mineralische, stark oder unterschiedlich saugende und sandende Untergründe mit entsprechender Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung

Entsprechende Wassermenge vorlegen und EVT TILE FLEX C2 TE maschinell intensiv/klumpenfrei anmischen. Kontaktschicht und Kammbett aufziehen und die Fliesen vor Eintritt der Hautbildung unter Druck einlegen, einschieben und justieren; nicht mehr als 1,5 m² vorbereiten.

EVT TILE FLEX C2 TE darf auf Beton (mind. 3 Monate alt), Porenbeton (innen, mind. 3 Monate alt), Leichtbeton (mind. 6 Monate alt); Zement- und Kalkzementputze; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton und Gipsfaserplatten; Zement-, Calciumsulfat- und Trockenestriche, beheizte Wand und Fußbodenkonstruktionen angewendet werden.

Wichtige Hinweise

Bei Fragen für die Anwendungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder sprechen Sie unseren Vertriebsinnendienst an: 07150/97406-0.

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GHS05 GHS07

Signalwort: Gefahr

Portland Zement, Cr(VI) <2ppm

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P501 Entsorgung des Inhalts / Behälters gemäß den regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Mängelhaftung

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung. Durch jede Neuauflage dieses Produktdatenblattes werden ältere Ausgaben ungültig.



Farben & Lieferform

Farben	25 kg Sack
Grau	6016-1-911765