

EVT TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 C2 TE

PROFI TILE FLEX S1 Fliesenkleber

Zementärer hochflexibler Fliesenkleber zum Verlegen von keramischen Fliesen - Innen und außen



EVT® Dichtstoffe GmbH

Kornwestheimer Str. 230
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

Kontakt

+49 7150 97406-0
+49 7150 97406-96
info@evt-dichtstoffe.com
www.evt-dichtstoffe.com

Technisches Datenblatt

Produkt: EVT TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 C2 TE
Datenstand: Februar 2022
Copyright: © EVT® Dichtstoffe GmbH
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anwendungsgebiete

- ▼ Verlegen von keramischen Belägen, Feinsteinzeug, Mosaik, Betonwerkstein und verfärbungsunempfindlicher Naturwerkstein
- ▼ Verlegen von Fliesen auf Beton (mind. 3 Monate alt), Zement-, Trocken-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrich, beheizte Wand- und Bodenkonstruktionen, alte, fest sitzende Fliesen- und Plattenbeläge

Eigenschaften

- ▼ Hochflexibel
- ▼ Lange klebeoffene Zeit
- ▼ Für Wand und Boden
- ▼ Innen- und Außenbereich

Prüfungen & Normen

- ▼ GISCODE ZP 1 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- ▼ DIN EN 12004: C2 TE S1
- ▼ DIN EN 13501-1: Brandverhalten Klasse A1/A1fl
- ▼ GEV EMICODE: EC1 Plus - sehr emissionsarm

Technische Daten

Wasserbedarf	10 bis 11 Liter je 25 kg Trockenmörtel
Begehbar / Verfugbar	Nach ca. 12 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels; Lastenverteilungsmaßnahmen am Boden vorsehen.
Belastbar	Nach ca. 3 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca. 14 Tagen, Nassbereich nach ca. 7 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 21 Tagen, Wand-/Bodenheizung nach ca. 14 Tagen.
Verbrauch	Ca. 1,1 kg/m ² /mm
Reifezeit	3 - 5 Minuten
Wand- und Fußbodenheizung	Geeignet

Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Verarbeitungszeit	Konsistenzabhängig ca. 4 Stunden (+23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte); angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden..
Werkzeuge	Zahnkelle mit passender Zahnung bis Zahngröße 12 mm, Rührquirl
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Farbe	Grau
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Lagerbeständigkeit (trocken im geschlossenes Originalgebinde)	Ca. 12 Monate (trockenes, ungeöffnetes Originalgebinde)

Vorbereitung der Haftfläche

Der Untergrund muss sauber, fest, trocken, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Mineralische, stark oder unterschiedlich saugende und sandende Untergründe mit entsprechender Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung

Entsprechende Wassermenge vorlegen und EVT TILE FLEX Fliesenkleber Pro S1 C2 TE maschinell intensiv/klumpenfrei anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 - 5 Minuten erneut kräftig durchmischen. Fliesen vor Eintritt der Hautbildung unter Druck einschieben. Grundlage für die Verwendung des Klebers sind die Ausführungen der DIN 18157.

Wichtige Hinweise / Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GHS05 GHS07

Signalwort: Gefahr

Enthält Portlandzement, Cr(VI) < 2 ppm.

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P501 Entsorgung des Inhalts / Behälters gemäß den regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

GISCODE ZP 1 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Bei Fragen für die Anwendungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder sprechen Sie unseren Vertriebsinnendienst an: 07150/97406-0.

Mängelhaftung

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung.

Durch jede Neuauflage dieses Produktdatenblattes werden ältere Ausgaben ungültig.

Farben & Lieferform

Farben	25 kg Sack
Grau	6015-1-911764