



# Ködiglaze S

<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	Technologie/Basis	Silikonkautschuk
	Produkttyp	Sekundärdichtstoff für Isolierglas Structural Glazing Klebstoff
	Aushärtung	Zweikomponentige Aushärtung Polykondensationsvernetzung
	Mechanische Eigenschaften	Hohe Festigkeit und Elastizität Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
	Produktvorteile	Sehr gute Haftung Sehr gute Beständigkeit gegen UV Strahlung



## Technische Daten

### Komp. A

<b>Physikalische Eigenschaften</b> Dichte Farbe	1,37 g/cm <sup>3</sup> weissgrau	DIN EN 542
<b>Verarbeitungseigenschaften und Parameter</b> Haltbarkeit	15 Monate	
<b>Liefereinheiten</b> Inhalt	260 kg	Fass

### Komp. B

<b>Physikalische Eigenschaften</b> Dichte Farbe	1,37 g/cm <sup>3</sup> schwarz	DIN EN 542
<b>Verarbeitungseigenschaften und Parameter</b> Haltbarkeit	15 Monate	
<b>Liefereinheiten</b> Inhalt	26 kg	Hobbock



## Allgemein

<b>Verarbeitungseigenschaften und Parameter</b>		
Lagertemperatur	10 °C bis 35 °C	
Mischungsverhältnis (Komp. A : Komp. B) nach Gewicht	10 : 1	
Mischungsverhältnis (Komp. A : Komp. B) nach Volumen	10 : 1	
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 35 °C	
Mischungstoleranz	± 10 %	
<b>Aushärtung</b>		
Topfzeit	20 min	Kö-Prüfmethode 100301; 23 °C
<b>Materialeigenschaften</b>		
Flüchtige Bestandteile	≤ 0,60 %	EN 1279-4 Anhang H
Fogging	ohne visuellen Beschlag	EN 1279-4 Anhang C
<b>Eigenschaften des ausgehärteten Materials</b>		
Shore Härte (Typ A)	≥ 38	EN 1279-6 Anhang E; nach 24 h
Shore Härte (Typ A)	46	EN 1279-6 Anhang E; 23 °C; 50 % rF; nach 7 Tagen
Maximale Bewegungsaufnahme	12,5 %	
Haftung Floatglas	0,37 MPa	EN 1279-4 Anhang A; Spannung am Schnittpunkt ( $\sigma_C$ )
Bemessungswert der Zugspannung	0,14 MPa	nach EOTA ETAG 002
Gaspermeation (Argon)	≤ 0,94 g/(m <sup>2</sup> ·h)	EN 1279-4 Anhang D
Gaspermeation (Argon)	≤ 22,60 g/(m <sup>2</sup> ·d)	EN 1279-4 Anhang D
Wasserdampfdiffusionsrate	≤ 15,42 g/(m <sup>2</sup> ·d)	EN 1279-4 Anhang D
<b>Einsatzbedingungen</b>		
Gebrauchstemperatur	-40 °C bis 140 °C	
<b>Liefereinheiten</b>		
Inhalt	490 ml	Tandemkartusche



**Produkteigenschaften**

<b>Anwendungen</b>	Typische Anwendungen	Kleben von Isolierglaseinheiten in Tür- und Fenstersysteme
<b>Verarbeitung</b>	Geeignete Substrate	Eloxal Vorbehandeltes Polyvinylchlorid (PVC) Viele verzinkte Stähle Verschiedene rostfreie Stähle Viele Aluminium-Legierungen Viele Kunststoffe Glas Holz
	Konsistenz	Pastös
	Oberflächenanforderungen	Trocken Sauber Fettfrei Staubfrei
	Oberflächenreinigung	Körasolv GL Geeignete Waschmaschinen oder andere geprüfte, keine Rückstände hinterlassende Mittel
	Verarbeitungsgeräte und Verarbeitungszubehör	Mittels 2K-Misch- und Dosieranlagen
	Hinweise	Bei Verklebungen mit Aluminium- oder Edelstahlsubstraten ist eine Vorbehandlung mit Körabond HG 78 notwendig.
<b>Reinigung</b>	Reiniger für Werkzeuge	Körasolv GL
	Reiniger für Mischer	Körasolv Silicone
<b>Zertifikate</b>	Zertifizierungen und Konformitätserklärungen	ETAG 002 (ETA-08/0286) für unterstützte und nicht unterstützte Isolierglas Systeme Label SNJF-VEC, Label SNJF-VI.VEC (bei Verwendung mit Aluminium- und Edelstahl-Substraten) CE-Kennzeichnung CEKAL EN 1279 T2 + T3 + T4
<b>Hinweise</b>	Verträglichkeit	Insbesondere Materialien, die Weichmacher und Mineralöl enthalten sind kritisch. Es ist unerlässlich, dass alle Materialien (Dichtstoffe, Verglasungsklotze, etc.) die in Kontakt mit diesem Produkt kommen, verträglich sind.

**Interested in More Product Options? - Just Get Our App**



Fenster EIMEA



## Weitere Informationen

### Lagerung

Ködiglaze S sollte innerhalb der auf dem Gebinde angegebenen Haltbarkeit verarbeitet werden. Angegebene Haltbarkeiten (siehe Artikelkett) gelten nur für Material, das unter geeigneten Bedingungen gelagert wird (ungeöffnete Originalgebände, empfohlene Lagertemperatur).

### Sicherheit

Vor der Anwendung ist das Sicherheitsdatenblatt (SDB) bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen zu lesen. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden.

### Verarbeitung

Prozessparameter können der Tabelle mit den technischen Daten entnommen werden. Niedrige Temperatu-

ren führen zu einer temporär höheren Viskosität und daher niedrigeren Ausspritzmengen und längeren Aushärtezeiten. Bei automatischen Verarbeitungsmaschinen muss die Zeit für den Topfzeitalarm reduziert werden. Bitte kontaktieren sie unsere Anwendungstechnik.

### Reinigung

Werkzeuge sollten unmittelbar nach Gebrauch gereinigt werden. Nachdem das Produkt ausgehärtet ist, kann es nur noch mechanisch entfernt werden. Geeignete Reinigungsmittel sind in der Tabelle mit den Produkteigenschaften zu finden. Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner für weitere Informationen.

### Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**WICHTIG:** Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen (die Informationen) beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Nutzer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Dem Nutzer wird empfohlen, den spezifischen Kontext der gewünschten Nutzung zu prüfen und zu bewerten, ob der beabsichtigte Nutzungszweck jegliche rechtliche Vorgaben oder Patente verletzt. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

**MITTEILUNG AN DEN NUTZER:** Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller** einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Auf jeden Fall gilt Folgendes: (1) **Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich** im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall **auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte.** (2) H.B. Fuller **haftet nicht für Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu.